

Goodfellow

Serving The Needs of Science and Industry Worldwide

Au service de la Science et de l'Industrie dans le monde entier

Weltweiter Lieferant für Wissenschaft und Industrie

Metals and Alloys
Métaux et Alliages
Metalle und Legierungen

Ceramics
Céramiques
Keramiken

Polymers
Polymères
Polymere

Composites
Composites
Verbundwerkstoffe



Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Deutschland

Tel: 0800 1000 579 (freecall)
or +44 1480 424 810
Fax: 0800 1000 580 (freecall)
or +44 1480 424 900

Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Großbritannien

Tel: 00 44 1480 424 800
oder +44 1480 424 800
Fax: 00 44 1480 424 900
oder 00 44 1480 424 900

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
F-59000 Lille
Frankreich

Tel : 0800 917 241 (numéro vert)
or +44 1480 424 813
Fax : 0800 917 313 (numéro vert)
or +44 1480 424 900

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA

Tel: 1-800-821-2870 (USA and Canada)
or +1 724 695 7060
Fax: 1-800-283-2020 (USA and Canada)
or +1 724 695 7063

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070

Volksrepublik China

Tel: 00 86 21 6112 1560

Standardpreisliste für Silicium

INHALT

Produktübersicht	4
Produktbeschreibungen	5
Gefahreninformationen	10
Allgemeine Informationen	12
Information zur Bestellung	14
Firmen-Daten	17
ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN	18
Metall	19
REGISTER	28

Produktübersicht

Goodfellow ist als Spezialhersteller von kleinen bis mittleren Quantitäten von Metallen, Legierungen, Keramiken, Polymeren und anderen Materialien für Forschung, Entwicklung und Spezialherstellungen für Wissenschaft und Industrie weltweit bekannt. Zugegeben, der Begriff "kleine Mengen" wird unterschiedlich interpretiert; wir verstehen darunter Mengen, die zwischen ein paar Gramm und einigen Kilogramm liegen.

Goodfellow bietet zwei unterschiedliche Dienstleistungen an um die Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen:

- Die Erste betrifft unsere Kunden, die kleine Abnahmemengen von unseren Standardprodukten benötigen.
- Der zweite Service ist für unsere Kunden, die grössere Abnahmemengen wünschen, oder die einen Artikel benötigen der nach eigenen Spezifikationen hergestellt werden soll.

Die Auswahl der Materialien die Goodfellow anbietet ist sehr umfangreich, ebenso die Formen, in denen die verschiedenen Produkte erhältlich sind. Dieses Verzeichnis bietet einen ausführlichen Überblick über unsere Standardprodukte die wir ab Lager führen. Alle Details unserer Materialien einschließlich Preise und technische Informationen können Sie in unserem Web-Katalog unter www.goodfellow.com finden.

Metalle

Metalle und Legierungen

Goodfellow liefert praktisch alle Reinmetalle von Aluminium bis Zirkonium sowie eine breite Produktpalette an Legierungen. Die meisten Metalle können Sie in einer Formenvielfalt erhalten, die Stäbe, Drähte, Folien, usw. beinhaltet. Alle Metalle und Legierungen sind entweder als Standardprodukte aus dem Katalog verfügbar oder werden kundenspezifisch angefertigt. Für kundenspezifische Produkte rufen Sie uns einfach an.

Keramiken

Die Keramiken im Goodfellow-Lieferprogramm sind sorgfältig ausgewählt worden und umfassen sowohl herkömmliche als auch erst kürzlich auf dem Markt erschienene hochentwickelte Keramiken. Alle Keramiken sind entweder als Standardprodukte aus dem Katalog verfügbar, oder werden kundenspezifisch angefertigt. Für

kundenspezifische Produkte steht unser Glas und Keramikgeschäftsbereich zur Verfügung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.goodfellow-ceramics.com.

Polymere

Die Auswahl an Polymeren umfasst wohlbekannte sowie eher ungewöhnliche bzw. neu entwickelte Materialien. Alle Polymere sind entweder als Standardprodukte aus dem Katalog verfügbar oder werden kundenspezifisch angefertigt. Für weitere Informationen sowie Angaben über Liefermöglichkeiten kundenspezifisch angefragter Produkte, rufen Sie uns einfach an.

Verbindungen und intermetallische Werkstoffe

Goodfellow kann Aluminide, Boride, Silicide sowie andere intermetallische Werkstoffe und Verbindungen liefern. Diese Materialien sind entweder als Standardprodukte aus dem Katalog verfügbar oder werden kundenspezifisch angefertigt. Für kundenspezifische Produkte rufen Sie uns einfach an.

Verbundwerkstoffe

Einige Beispiele für Verbundwerkstoffe sind im Goodfellow-Katalog aufgeführt. Für weitere Informationen sowie Angaben über Liefermöglichkeiten kundenspezifisch angefragter Produkte, rufen Sie uns einfach an.

Gläser

Goodfellow bietet zwei unterschiedliche Arten von Glas-Produkten an. Die Ersten sind in der Regel transparente Feststoffe auf Siliziumbasis. In der Regel werden solche Gläser nach Kundenspezifikation hergestellt, so dass wir sie in unserem Katalog nicht auflisten. Diese Materialien sind bei unserem Keramik und Glasgeschäftsbereich verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen.

Die zweite Art von Glasprodukt wird häufig als "metallisches Glas" oder "amorpher Metall" bezeichnet. Im Gegensatz zu kristallinen Metallen und Legierungen mit sehr geordneten atomaren Strukturen sind diese nicht-kristallinen (amorphen) Metallen bzw. Legierungen. In unserem Katalog finden Sie Informationen über die metallischen Gläser, die ab Lager versandbereit sind. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie das von Ihnen gewünschten metallischen Glas nicht finden können.

Produktbeschreibungen



Draht

Einzelne oder mehrere flexible Litzen aus einem Reinmetall oder einer Legierung.

Toleranzen

Drahtdurchmesser: $\pm 10\%$
 Länge: $+ 5\% / -1\%$



Einkristall

Als Einkristall gezüchtetes Material, gewöhnlich mit einer spezifischen Orientierung, Größe und Oberflächenbeschaffenheit. Es kann dotiert sein. Einkristalle werden i.d.R. auf Bestellung speziell angefertigt.

Toleranzen

Orientierung: $\pm 3^\circ$
 Größe: die angegebenen
 Abmessungen sind nominal



Einzelfaden

Einzelner Strang aus Material.

Toleranzen

Durchmesser: $\pm 20\%$
 Länge: $+ 5\% / -1\%$



Faser

Garne oder Werge, die aus mehreren rt. parallelen einzelnen Fäden bestehen. Generell hat jeder Faden einen geringeren Durchmesser als ein Einzelfaden. Garne bestehen aus einer definierten Anzahl von Fäden, typischerweise drei bis mehreren Hunderten; Werge bestehen aus Tausenden von Fäden, deren Anzahl nur annähernd definiert ist. Beide werden hauptsächlich durch deren lineare Dichte -in "Tex Wert" ausgedrückt- gekennzeichnet, d.h., das Grammgewicht von einem Kilometer Material.

Toleranzen

Faserdurchmesser: $\pm 25\%$
 Fadenanzahl: $\pm 10\%$
 Tex Wert: $\pm 10\%$
 Länge: $+ 5\% / -1\%$



Film

Nichtmetallisches Flachmaterial mit einer Dicke von $< 0,5\text{ mm}$.

Toleranzen

Dicke: $\pm 20\%$
 Größe (lineare Abmessung): $\leq 100\text{ mm}$
 $\pm 1\text{ mm}$
 $> 100\text{ mm}$ $+ 2\% / -1\%$



Flocke

Flaches, unregelmäßiges Materialstück. Eine max. Flockengröße ist angegeben, aber die Größe einzelner Flocken kann sehr stark variieren.

Toleranzen

die angegebenen Abmessungen sind nominal



Folie

Dünne Platte aus Reinmetall bzw. Metallegierungen. Aufgrund ihres spröden Zustands werden manche Folien durch eine einseitige Acryl- bzw. Polyesterbeschichtung verstärkt (siehe Sektion Verstärkungen!).

Toleranzen

Dicke: $< 0,010\text{ mm}$ $\pm 25\%$
 $0,01-0,05\text{mm}$ $\pm 15\%$
 $> 0,050\text{ mm}$ $\pm 10\%$

Größe (lineare Abmessung): $\leq 100\text{ mm}$
 $\pm 1\text{ mm}$
 $> 100\text{ mm}$ $+ 2\% / -1\%$



Geschnittene Faser

In kurzen Längen geschnittene Faser.

Toleranzen

Faserdurchmesser: $\pm 25\%$
 Fadenanzahl: $\pm 10\%$
 Tex Wert: $\pm 10\%$
 Länge: $+ 5\% / -1\%$

Produktbeschreibungen



Gewebe

Gewebte Textilstoffe werden durch das regelmäßige Verflechten von zwei Garnreihen rechtwinklig zueinander hergestellt. Diese werden als Kette und Einschlagfaden bezeichnet (siehe auch Ungewebte Gewebe!).

Toleranzen

Stoffdicke: $\pm 25 \%$
 Garnanzahl: $\pm 10 \%$
 Tex Wert: $\pm 10 \%$
 Größe (lineare Abmessung): $\leq 100 \text{ mm}$
 $\pm 5 \text{ mm}$
 $> 100 \text{ mm}$ $\pm 5 \%$



Granulat

Solides Materialstück in einer undefinierten Form.

Toleranzen

die angegebenen Abmessungen sind nominal



Isolierdraht

Biegsame Einzel- bzw. Mehrfachlitze aus einem Metall oder einer Legierung, die mit einer Isolierschicht versehen ist.

Toleranzen

Drahtdurchmesser: $\pm 10 \%$
 Länge: $+ 5 \%$ / $- 1 \%$
 Isolierstärke: nur Nominalwerte



Kugel

Ein regelmäßiger massiver oder hohler dreidimensionaler Körper, der in jedem Querschnitt ein Kreis ist. Kugeln sind mit Standard- oder Präzisionstoleranzen erhältlich, und können je nach Material mit verschiedenen Oberflächen geliefert werden.

Toleranzen

Durchmesser (Stand.): $\pm 5 \%$
 Durchmesser (Präz.): Siehe Artikel



Körnchen

Granulat mit einer rlt. regelmäßigen Form. Sie können in Größe sehr unterschiedlich sein. Daher sind alle angegebenen Abmessungen nominal. Die Form kann auch von Artikel zu Artikel variieren.

Toleranzen

die angegebenen Abmessungen sind nominal



Lamelle

Durch Wärme-, Preß- und möglicherweise Klebprozesse zusammengebundene Materialschichten.

Toleranzen

Dicke: $\pm 10 \%$
 Größe (lineare Abmessung): $\leq 100 \text{ mm}$
 $\pm 1 \text{ mm}$
 $> 100 \text{ mm}$ $+ 2 \%$ / $- 1 \%$



Metallisierter Film

Mit einer Metallbeschichtung versehener Film. Die Metalldicke wird mittels des spezifischen elektrischen Widerstands in Ohm/Quadrat gemessen und beschrieben.

Toleranzen

Dicke: $\pm 10 \%$
 Größe (lineare Abmessung): $\leq 100 \text{ mm}$
 $\pm 1 \text{ mm}$
 $> 100 \text{ mm}$ $+ 2 \%$ / $- 1 \%$



Mikroblatt

Extrem dünner Metallfilm auf einem entfernbaren Träger. Mikroblätter sind für die Metalle nicht verfügbar, die ohne Verstärkung zu spröde sind. Die Mikroblätter sind auf einer speziell behandelten Verstärkung, die das Abtrennen jeder Metallschicht von der Verstärkung ermöglicht. Bei jeder Lieferung werden ausführliche Hinweise gegeben, wie man die Verstärkung entfernen kann.

Toleranzen

Dicke: $\pm 30 \%$
 Abmessung: $\pm 20 \%$

Produktbeschreibungen



Mikrofolie

Extrem dünne Metall- bzw. Legierungsfolie auf einem unentfernbaren Träger. Die Mikrofolien werden auf einer unentfernbaren 3,5 µm dicken Polyester-Verstärkung geliefert. Die Verstärkung **kann nicht** abgelöst werden, ohne dabei die Mikrofolie zu zerstören.

Toleranzen

Dicke: ± 30 %
 Abmessung: ± 20 %



Netz

Entweder als ein gewobener Draht bzw. elektrolytisch hergestelltes Material verfügbar; Jedesmal ist die angegebene Maschenweite nominal ausgedrückt. Draht-Netz Material, das mit Metalldrähten gewoben ist, um ein dünnes Gitter mit einer regelmäßigen Serie von Löchern zu ergeben. Elektrolytisch hergestelltes Netz Ein durch Galvanisation hergestelltes Material mittels einer Maske auf ein Substrat, das anschließend entfernt wird.

Toleranzen

Dicke: gewoben: ± 10%
 elektrolytisch: ± 20%
 Drahtdurchmesser: ± 10%
 Größe (lineare Abmessung): < 100mm ± 1mm
 > 100mm + 2% / -1%



Platte

Flaches Material mit einer Dicke > 0,5mm.

Toleranzen

Dicke und Breite : ± 10%
 Keramiken : ± 20%
 Polymere : ± 20%
 Verbundwerkstoffe : ± 20%
 Größe (lineare Abmessung): < 100mm ± 1mm
 > 100mm + 2% / -1%



Pulver

Kleine Partikel in einem grob definierten Größenbereich. Die Materialien, die als Vorlegierungen bezeichnet sind, sind keine echten Legierungen; Sie werden durch das Sintern einer Pulvermischung aus Komponentmetallen hergestellt, um per Diffusion eine Legierung zu erzeugen. Der daraus entstehende Kuchen wird so gemahlen und gesiebt, daß man den gewünschten Teilchengrößenbereich bekommt. Wenn nicht anders vermerkt, sind die angegebenen Partikelgrößen nur als Richtwerte zu verstehen. Wir garantieren keine bestimmte Teilchengrößenverteilung zwischen den genannten minimalen und maximalen Größen bzw. keine spezifische Partikelform.

Toleranzen

die angegebenen Abmessungen sind nominal



Röhrchen

Hohlmaterial mit i.d.R. einem runden Querschnitt. Die meisten Röhrchen sind gerade, außer denjenigen, die aus einem biegsamen Polymer hergestellt sind.

Toleranzen

Außendurchmesser: ≤ 2 mm ± 0,05 mm
 Polymere ± 10 %
 ≤ 5 mm ± 0,1 mm
 Polymere ± 10 %
 > 5 mm ± 5 %
 Polymere ± 10 %
 Wandstärke: ± 10%
 Polymere ± 20 %
 Länge: ≤ 100 mm ± 1 mm
 > 100 mm + 5 % / -1 %



Schaum

Eine durchlässige Zellstruktur mit niedriger Dichte und kontinuierliche Bindungen, die eine große Oberfläche im Verhältnis zum Volumen und ebenfalls eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht aufweist. Durch die Natur des Materials bedingt, gelten die Abmessungen als nominal.

Produktbeschreibungen



Schraube

Ein Gewindestift, der in eine Mutter oder ein Gewindeloch eingeschraubt werden kann, um Elemente aneinander zu befestigen. Schrauben sind mit unterschiedlichen Kopfformen und sowohl in metrischen als auch Zoll-Gewindegrößen erhältlich.

Toleranzen

Keramiken: ANSI B18.6.7M-1985



Schraubenmutter

Üblicherweise ein flaches Stück eines Materials mit einem Gewindeloch, das auf eine Schraube geschraubt werden kann, um Elemente aneinander zu befestigen. Muttern haben typischerweise eine hexagonale Außenform. Muttern sind sowohl in metrischen als auch Zoll-Gewindegrößen erhältlich.

Toleranzen

Keramiken: ANSI B18.2.4.1M-1979 (R1995)



Sputtertarget

Hochreines Material, das zum Sputtern benutzt wird: Es ist ein Kaltaufdampfverfahren, wobei durch Ionenbeschuss Atome physisch von der Targetoberfläche gelöst werden.

Toleranzen

Dicke: ±0,5 mm
Größe: ±0,5 mm



Stab

Gerade Ausführung mit rundem Querschnitt.

Toleranzen

Durchmesser:	≤ 10 mm	± 10%
	Polymere	+ 20%/-10%
	Keramiken	+ 20%/-10%
	> 10 mm	± 5%
	Polymere	+ 20%/-10%
	Keramiken	+ 20%/-10%
Länge:	< 100mm	± 1mm
	≥ 100mm	+ 5%/-1%



Stange

Gerade Ausführung mit rechteckigem oder ovalem Querschnitt.

Toleranzen

Querschnittabmessungen:	≤ 10 mm	± 10%
	> 10 mm	± 1mm
Länge:	< 100 mm	± 1mm
	≥ 100 mm	+ 5% / -1%



Tiegel

Ein Gefäß, in dem andere Materialien beheizt oder, in der Regel bei hohen Temperaturen, geschmolzen werden können.

Toleranzen

Höhe:	± 10%
Innenmaße:	± 10%
Außenmaße:	± 10%

Produktbeschreibungen



Ungewebtes Gewebe

Ungewebte Gewebe werden durch andere Methoden als Weben oder Stricken hergestellt; Das Garn und die Fasern werden zusammengehalten, oft sehr lose aber nicht durch ein geometrisches Verflechten. Diese Gewebe können entweder Filzen mit losen und offenen Strukturen von meistens ungeordneten Fasern, oder dünne z.T. regelmäßige Garnreihen, vergleichbar mit konventionellen Textilgeweben sein. Aufgrund der offenen und porösen Eigenschaften dieses Materials sind alle anderen Abmessungen nominal.

Toleranzen

Größe (lin. Abmess.): $\leq 100 \text{ mm}$ $\pm 5 \text{ mm}$
 $\geq 100 \text{ mm}$ $\pm 5 \%$



Unterlegscheibe

Ein dünnes, flaches Stück eines Materials mit einem Loch in der Mitte, das in Verbindung mit Schrauben und Muttern verwendet wird, um die Last eines Gewindefestigungselements zu verteilen.

Toleranzen

Keramiken: Siehe Artikel



Wabe

Wie Honigwaben zellenstrukturiertes Material. Aufgrund der Natur dieses Materials sind alle angegebenen Abmessungen Nominalwerte.

Gefahreninformationen

GEFAHREN

Alle in diesem Katalog aufgeführten Metalle und Materialien, gleich welcher Liefermenge, werden für Forschungszwecke verkauft. Wir übernehmen keine Garantie dafür, daß sich die Metalle und Materialien für einen bestimmten Zweck eignen. Ebenso wenig übernehmen wir die Verantwortung für die Gefahren, die durch die Handhabung und den Gebrauch der gelieferten Metalle und Materialien hervorgerufen werden können. Vollständige toxikologische oder andere Gefahrenuntersuchungen fallen in die Verantwortung des Bestellers. Die Einnahme oder der Kontakt mit dem menschlichen Körper kann schädlich sein. Die Verantwortung für den sicheren Gebrauch liegt beim Besteller. Der Umgang mit den Metallen und Materialien sollte nur qualifiziertem Personal erlaubt sein, das mit Laborvorgängen und den Eigenschaften der Materialien vertraut ist und das alle Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung, den Gebrauch und die Lagerung der bestellten Ware kennt.

Der Besteller trägt die Verantwortung für die Kontrolle und den Gebrauch der in diesem Katalog angebotenen Produkte, unabhängig davon, ob sie allein, in Verbindung mit anderen Artikeln oder Substanzen oder auch anderweitig benutzt werden.

Viele unserer Materialien sind extrem empfindlich und müssen mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden. Besondere Beachtung gilt der extremen Zerbrechlichkeit von Mikrofolien, Mikroblätter und von sehr dünnem und feinem Material.

Diese Materialien werden sehr sorgfältig gepackt um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Beschädigungen die durch falsche Handhabung verursacht wurden, nachdem die äußere Verpackung entfernt wurde.

SYMBOLE FÜR GEFAHRSTOFFE



E

Explosionsgefährlich

Chemikalien, die exotherm ohne atmosphärischen Sauerstoff reagieren können, wobei sich Gase schnell entwickeln und die unter bestimmten Testbedingungen detonieren, schnell deflagrieren oder bei Erhitzung explodieren.



Xn

Gefährlich

Chemikalien, die zum Tode oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschäden führen können, wenn sie gegessen, eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden.



T

Giftig

Chemikalien, die zum Tode oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschäden führen können, wenn sie gegessen, eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden.



F+

Hochentzündlich

Chemikalien, die sich in fein zerteilern Zustand (mit einer kleinen Partikelgröße) spontan entzünden können.



D

Im nassen Zustand gefährlich

Chemikalien, die in Berührung mit Wasser bzw. Dampf gefährliche Mengen hochentzündlicher bzw. giftiger Gase und Dämpfe entwickeln.



F

Leicht entzündlich

Chemikalien, die dazu neigen, entweder: i) sich bei Raumtemperatur in Kontakt mit Luft oder nach kurzem Kontakt mit einer entzündlichen Quelle zu entzünden, oder ii) in Kontakt mit Wasser oder feuchter Luft entflammbare Gase in gefährlicher Menge entwickeln.

Gefahreninformationen



R

Radioaktiv

Chemikalien, die eine ionisierende Strahlung aussenden, ohne einer Verstrahlung unterworfen zu sein. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für giftige Chemikalien gelten für diejenigen mit geringer Radioaktivität. Besondere Bestimmungen sind dagegen für mittel- bzw. hochradioaktive Chemikalien einzuhalten.



Xi

Reizend

Nicht-korrosive Chemikalien, die sich durch unmittelbaren, verlängerten oder wiederholten Kontakt mit der Haut oder den Schleimhäuten Entzündungen verursachen können.



T+

Sehr giftig

Chemikalien, die in geringen Mengen zum Tode oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschäden führen können, wenn sie eingeatmet, gegessen, oder über die Haut aufgenommen werden.



C

Ätzend

Chemikalien, die in Berührung mit lebendem Gewebe dieses zerstören können.

Allgemeine Informationen

Analysen

Typische Analyse:

Wo angemessen ist eine typische Analyse angegeben. Alle Zahlen sind in "parts per million" (ppm) angegeben, wenn nicht anders gekennzeichnet. Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß diese Angaben "typisch" sind und somit keinerlei Garantie darauf gegeben ist, daß das gelieferte Material mit diesen Analysen konform geht. Die im Abschnitt "Legierungen" angegebenen Zusammensetzungen sind im allgemeinen in Gewichtsprozenten ausgedrückt. Ausnahmen stellen die Metallische Gläser und die seltene Erde-Magnete dar, die wie üblich in Atomprozenten angegeben sind.

Reinheit

Die im Katalog aufgeführten Reinheiten sind im Hinblick auf sämtliche metallische Unreinheiten angegeben. Die typische Analyse kann manchmal zusätzliche Informationen über wahrscheinliche nichtmetallische Unreinheiten angeben.

hochrein

Für die im Katalog als hochrein beschriebenen Metalle wird eine tatsächliche Analyse kostenlos mitgeliefert. Es kann auch für andere Materialien eine tatsächliche Analyse geliefert werden - es wird jedoch ein Aufpreis für das Anfertigen der Analyse sowie für das benötigte Material erhoben. Sollten Sie eine solche Analyse benötigen, teilen Sie uns bitte mit, ob es sich nur um eine Analyse für metallische Unreinheiten oder um metallische und gasige Unreinheiten handelt. Im Falle einer angefragten tatsächlichen Analyse kann es zu einer Verzögerung Ihres bestellten Materials kommen.

Verstärkungen

Bei einigen Folien im Goodfellow-Angebot ist es angebracht, sie vorübergehend einseitig zu verstärken, um diese empfindlichen Materialien leichter handhaben zu können. Wir benutzen zwei Verstärkungen, die vom Material bestimmt werden. Die unentfernbar Verstärkung wird nur benutzt, wenn das Material zerbrechlich ist (z.B. Chrom oder Mangan).

Die entfernbar Verstärkung ist aus Acryl und ist ca. 0,2mm dick. Diese kann in 2-Propanon (Azeton) auflöst werden.

Die 0,125mm dicke unentfernbar Polyesterverstärkung wird unter Druck auf einer Seite der Folie heiß aufgebracht. Die Verstärkung **kann nicht** abgelöst werden, ohne dabei die Folie zu zerstören.

Die Mikrofolien werden auf einer unentfernbar 3,5 µm dicken Polyester-Verstärkung geliefert. Die Verstärkung **kann nicht** abgelöst werden, ohne dabei die Mikrofolie zu zerstören.

Die Mikroblätter sind auf einer speziell behandelten Verstärkung, die das Abtrennen jeder Metallschicht von der Verstärkung ermöglicht. Bei jeder Lieferung werden ausführliche Hinweise gegeben, wie man die Verstärkung entfernen kann.

Lichtdicht (LD) und Nicht auf Lichtdichtigkeit getestet (NLG)

Lichtdichte (LD) Folien haben eine Qualitätskontrolle ohne Vergrößerung bestanden, und werden ohne sichtbare Poren geliefert. Folien mit einer Dicke von 0,025 mm oder mehr sind lichtdicht, wenn im Katalog nichts anders vermerkt ist.

Folien unter 0,025mm sind in der Regel nicht auf Lichtdichtigkeit getestet (NLG) geliefert, und haben normalerweise Poren, können aber gelegentlich porenfrei sein. Folien unter 0,025mm können oft gegen Aufpreis LD geliefert werden. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie LD-Folien benötigen.

Vakuumdichte (VD)

Vakuumdichte Folien (VD-Folien) lassen kein Leck beim Test mit einem Helium-Massenspektrometer mit einer Empfindlichkeit von 10^{-9} atm-cm³.s⁻¹ zu.

Stüklänge

Bei der Bestellung von Material auf Rollen, wie Folien, Fäden, Fasern, Drähten oder Isolierdrähten, ist es wichtig zu wissen, ob die bestellte Menge in einer Länge benötigt wird. Fehlt diese Angabe, so behalten wir uns vor, die bestellte Länge auch in mehreren Stücken zu liefern.

Technischen Angaben

Alle technischen Angaben sind unverbindlich. Für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Goodfellow keine Gewähr. Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor.

Toleranzen

Die Standardtoleranzen sind im Kapitel "Produktbeschreibungen" angegeben. Engere Toleranzen sind oft möglich, jedoch meistens gegen Aufpreis. Es ist wichtig, daß Sie uns

Allgemeine Informationen

bei Ihrer Bestellung mitteilen, ob Sie spezielle Toleranzen in Bezug auf die Dicke oder die

Gleichmäßigkeit der Dicke benötigen, oder ob irgendeine andere Toleranz eingehalten werden muß. Wir werden dann alles daransetzen, Ihre Wünsche zu erfüllen.

Information zur Bestellung

Allgemeine Information

Alle Angebote sind unverbindlich. Auch wenn Sie unter den über 70.000 Artikeln in diesem Katalog die gewünschte Größe, Dicke, Toleranz oder Menge nicht finden, können wir Ihnen meistens weiterhelfen und Ihnen für das gewünschte Material ein Angebot erstellen. Metalle, Legierungen, Polymere und Keramiken, die nicht lagermäßig geführt werden, sind oft auf Wunsch erhältlich.

Preise

Alle im Goodfellow-Katalog angegebenen Preise sind Gesamtpreise für die jeweiligen Größen und Mengen. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Sie schließen die Verpackung und Lieferung frei Haus ein, soweit für die bestellten Materialien keine besonderen Transportbedingungen gelten.

Goodfellow behält sich das Recht vor, die Preise ohne Vorankündigung zu ändern. Es gelten jeweils die am Versandtag gültigen Preise.

Versandbeschränkung

Für einige F + E-Metalle und -Materialien, die im Goodfellow-Katalog aufgeführt sind, gelten besondere Transportbedingungen. Müssen wir zusätzliche Transportkosten berechnen, die vom Lieferort abhängig sind. Für weitere Informationen sehen Sie bitte den entsprechenden Artikel auf unserer Website oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Bitte beachten Sie einem eventuellen Weitertransport bzw. -versand dieser Waren die geltenden Sicherheitsbestimmungen.

Versand, Lieferung

Goodfellow ist bemüht, die Bestellungen innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten, so daß der Kunde die Ware möglichst schon 72 Stunden nach Bestelleingang bei Goodfellow erhält.

Die normale Lieferzeit für die Schweiz und Österreich beträgt 24 bis 48 Stunden. Eillieferungen sind oft auch möglich. Bitte fragen Sie bei der Bestellung nach.

Teillieferungen

Soweit möglich, wird die gesamte Bestellmenge an einem Tag an einem Ort geliefert. Auf Wunsch sind Teillieferungen gegen eine gesonderte Gebühr möglich.

Besondere Analysen, Verstärkungen oder Toleranzen

Für die im Katalog als hochrein beschriebenen Metalle wird eine tatsächliche Analyse kostenlos mitgeliefert. Es kann auch für andere Materialien eine tatsächliche Analyse geliefert werden - es wird jedoch ein Aufpreis für das Anfertigen der Analyse sowie für das benötigte Material erhoben. Sollten Sie eine solche Analyse benötigen, teilen Sie uns bitte mit, ob es sich nur um eine Analyse für metallische Unreinheiten oder um metallische und gasige Unreinheiten handelt. Im Falle einer angefragten tatsächlichen Analyse kann es zu einer Verzögerung Ihres bestellten Materials kommen. Engere Toleranzen und verschiedene Verstärkungen sind auch gegen Aufpreis oft möglich.

Stornierung

Für Stornierung von Bestellungen stellt Goodfellow eine Gebühr in Rechnung, deren Höhe von den jeweiligen Umständen abhängt.

Express Lieferung

Bitte informieren Sie uns wenn die Waren umgehend zu Versand gebracht werden soll.

Versand

Die im Goodfellow-Katalog enthaltenen F + E-Metalle und -Materialien sind normalerweise in den angegebenen Ausführungsformen, Größen und Mengen abrufbereit am Lager. Wir können nur garantieren, daß die Materialien am einem bestimmten Tag versandt werden. Das Ankunftsdatum am Lieferort hängt von der Transportmethode ab.

Versand

Goodfellow ist bemüht, die Bestellungen innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten, so daß der Kunde die Ware möglichst schon 72 Stunden nach Bestelleingang bei Goodfellow erhält. Die normale Lieferzeit für die Schweiz und Österreich beträgt eine Woche. Eillieferungen sind auch oft möglich. Bitte fragen Sie bei der Bestellung nach.

Nichtlieferung

Bitte benachrichtigen Sie Goodfellow umgehend, wenn Sie die bestellte Ware nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem auf der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferdatum erhalten haben.

Versicherung

Information zur Bestellung

Soweit nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden alle Sendungen von Goodfellow gegen normale Versandrisiken versichert.

Ausfuhrerlaubnis

Alle F+E-Metalle und -Materialien werden von Großbritannien aus geliefert. Für einige von ihnen können deshalb britische Ausfuhrbestimmungen gelten. Sollten die bestellten Artikel davon betroffen sein, wird Goodfellow den Besteller darüber informieren.

Handhabung

Alle in diesem Katalog aufgeführten Metalle und Materialien, gleich welcher Liefermenge, werden für Forschungszwecke verkauft. Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich die Metalle und Materialien für einen bestimmten Zweck eignen. Ebenso wenig übernehmen wir die Verantwortung für die Gefahren, die durch die Handhabung und den Gebrauch der gelieferten Metalle und Materialien hervorgerufen werden können. Vollständige toxikologische oder andere Gefahrenuntersuchungen fallen in die Verantwortung des Bestellers. Die Einnahme oder der Kontakt mit dem menschlichen Körper kann schädlich sein. Die Verantwortung für den sicheren Gebrauch liegt beim Besteller. Der Umgang mit den Metallen und Materialien sollte nur qualifiziertem Personal erlaubt sein, das mit Laborvorgängen und den Eigenschaften der Materialien vertraut ist und das alle Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung, den Gebrauch und die Lagerung der bestellten Ware kennt.

Der Besteller trägt die Verantwortung für die Kontrolle und den Gebrauch der in diesem Katalog angebotenen Produkte, unabhängig davon, ob sie allein, in Verbindung mit anderen Artikeln oder Substanzen oder auch anderweitig benutzt werden.

Zahlung

Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung bzw. Auftragsbestätigung mit Goodfellow vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Vorlage einer Bankreferenz sind die Rechnungen von Goodfellow innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zahlbar.

Zahlungsverzüge

Im Falle eines Zahlungsverzuges behält sich Goodfellow das Recht vor, die bestellte Ware bis zur vollständigen Bezahlung zurückzuhalten und bis dahin Verzugszinsen in Höhe von 2% je Monat zu berechnen.

Bezahlung mit Kreditkarte

Wir akzeptieren auch Ihre Zahlung mit folgenden (Kredit-)Karten:

Mastercard, VISA, American Express, DELTA und Switch.

MwSt

Umsatz Identifikationsnummer vom Mutterhaus, Huntingdon: GB 212 8527 79

Großbritannien:

Die zur Zeit der Rechnungsstellung gültige Mehrwertsteuer wird auf der Rechnung ausgewiesen. Ist ein Kunde nicht mehrwertsteuerpflichtig, und eine Kopie des Freistellungsformulars liegt uns mit Eingang der Bestellung nicht vor, so wird die Mehrwertsteuer berechnet.

Europäische Union (EU)

Kunden, die mehrwertsteuerpflichtig sind, und deren Umsatz-Identifikationsnummer uns bekannt ist, zahlen keine englische Mehrwertsteuer.

Kunden, die von der Mehrwertsteuer freigestellt sind, zahlen auch keine englische Mehrwertsteuer, vorausgesetzt eine Kopie des Freistellungsformulars wird mit Eingang der Bestellung eingereicht.

Kunden, die keine Umsatz-Identifikationsnummer haben, oder deren Umsatz-Identifikationsnummer uns nicht mitgeteilt wurde, werden mit der zu diesem Zeitpunkt gültigen englischen Mehrwertsteuer belastet.

Export:

Bei jeglichem Export in Länder außerhalb der EU fällt keine englische Mehrwertsteuer an, ausser bei Ländern deren Rechnung Teil der EU sind.

WARENRÜCKNAHME

Wir akzeptieren die Rücknahme von Waren nur, wenn Sie sich mit uns im Voraus in Verbindung setzen. In diesem Fall bekommen Sie eine Warenrücknahme-Nummer. Ohne diese Nummer ist keine Rücknahme möglich. Wegen der Natur einiger unserer Produkte, müssen Sie sich im Voraus bei Ihrem Kurierdienst über eventuelle Transportbeschränkungen informieren.

Information zur Bestellung

Mängel

Alle bestellten F + E-Metalle und -Materialien werden von Goodfellow vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt, um Irrtümer weitestgehend auszuschließen und einen sicheren Transport zu gewährleisten.

Es empfiehlt sich, die gelieferten F + E-Metalle und -Materialien gleich nach Erhalt zu prüfen und mit dem beiliegenden Lieferschein bzw. mit der Bestellung zu vergleichen. Beanstandungen müssen Goodfellow innerhalb einer Woche nach Erhalt schriftlich mitgeteilt werden. In solchen Fällen ist es notwendig, die vollständige Verpackung aufzubewahren, damit sie ggf. von Goodfellow inspiziert werden kann. Sind die Beanstandungen berechtigt, wird Goodfellow die Ware zurücknehmen und durch neue ersetzen oder sie dem Besteller gutschreiben.

Falsch bestellte Ware

Für vom Kunden falsch bestellte Ware können wir keine Haftung übernehmen. Wir behalten uns hier das Recht vor, Rücknahmekosten zu verlangen, deren Höhe von Fall zu Fall kalkuliert wird.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Für Angebote, Bestellungen und Verträge gelten ausschließlich unsere

Alle Hinweise, Erläuterungen und Angaben in diesem Katalog sind für Angebote, Bestellungen und Verträge nicht bindend.

Vorbehalte

Alle Bedingungen für Garantie und Repräsentationen in Bezug auf Qualität, Verwendbarkeit für Zweck oder Zustand, Größe, Form, Eigenschaft oder Farbe der gelieferten Ware, ob erwähnt oder inbegriffen im Gewohnheitsrecht oder einer Satzung oder Sonstigem sind hierbei ausdrücklich ausgeschlossen. Goodfellow haftet weder für Schäden, die direkt oder als Folge des Gebrauchs der gelieferten Ware - gleich unter welchen Umständen - entstehen, noch für Lieferverzögerungen.

Anwendbares Recht

Kunden in Deutschland: Verträge zwischen Goodfellow GmbH und dem Kunden unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Kunden in den USA: Verträge zwischen Goodfellow Corporation und dem Kunden unterliegen dem Recht des Commonwealth of Pennsylvania oder der Vereinigten Staaten, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Kunden in Frankreich: Verträge zwischen Goodfellow SARL und dem Kunden unterliegen dem französischen Recht, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Kunden in Großbritannien und allen anderen Ländern: Verträge zwischen Goodfellow und dem Kunden unterliegen dem englischen Recht, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind auf einfache Anfrage erhältlich, oder können von unseren Websites www.goodfellow.com oder www.goodfellowusa.com heruntergeladen werden.

Firmen-Daten

Firmen-Struktur

Die Firmen-Struktur von Goodfellow besteht aus verschiedenen Firmen:

Goodfellow Cambridge Limited

Goodfellow wurde 1946 in der City von London gegründet. Seitdem entwickelt sich die Firma konstant und öffnet ständig neue Märkte. Heutzutage haben wir Filialen in Deutschland, Frankreich und in den USA. Unsere Forschungszentrum, Werkstätten und Hauptverwaltung befinden sich in Huntingdon, England.

Goodfellow Corporation

Diese Filiale wurde zum gleichen Zeitpunkt wie die Deutsche gegründet und betreut die Kunden in den USA.

Goodfellow GmbH

Seit 1989 betreut diese Filiale der Firmengruppe den deutschsprachigen Raum in Europa.

Goodfellow SARL

Diese Filiale wurde 1993 gegründet, um den französischsprachigen Raum in Europa zu betreuen.

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Goodfellow established a representative office in Shanghai in 2006, and in 2012 followed this with the creation of a fully-fledged trading company, servicing the research and specialist manufacturing requirements of the Chinese market.

FIRMEN-DATEN

Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Großbritannien
Eingetragen in England und Wales Nr. 1188162
EUSt Nummer GB 212 8527 79

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA
A Pennsylvania corporation
EIN 23-2557381

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
F-59000 Lille
Frankreich
Eingetragen Amtsgericht Lille : RCS B 381 486 836
Siren : 381486836
Numéro de TVA Intracommunitaire :
FR 06 381 486 836

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Deutschland
Eingetragen Amtsgericht Friedberg (Hessen) HRB
1309
EUSt-IdNr. DE112610478 USt-Nr. 2023470667

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070
Volksrepublik China

ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN

Anwendungsbereich

1. Allen Angeboten, Annahmeerklärungen, Lieferungen und Leistungen der Goodfellow GmbH (Goodfellow) liegen diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVL) zugrunde.
2. Von den AVL abweichende oder die AVL ergänzende Vereinbarungen sind nur wirksam bei schriftlicher Bestätigung durch Goodfellow.

Vertragsschluß

Verträge kommen nur nach schriftlicher Annahmeerklärung durch Goodfellow zustande. Dies gilt auch dann, wenn Goodfellow einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot unterbreitet hat..

Lieferzeit

Bei Nichteinhaltung der Lieferzeit kann der Käufer Goodfellow eine Nachlieferungsfrist von 4 Wochen setzen. Ein Rücktrittsrecht steht dem Käufer vor Ablauf dieser Nachfrist nicht zu.

Lieferort

Lieferort ist Huntingdon/England. Die Versendung vom Lieferort an den Sitz des Käufers erfolgt auf Gefahr und auf Rechnung des Verkäufers.

Annahmeverzug des Käufers

1. Bei Annahmeverzug des Käufers ist Goodfellow nach angemessener Nachfristsetzung mit Ablehnungsandrohung berechtigt, Schadenersatz in Höhe von 25% des Kaufpreises zu verlangen. Dieser Anspruch ist vertraglich vereinbarter Schadenersatz, keine Vertragsstrafe. Dem Käufer bleibt der Nachweis vorbehalten, daß Goodfellow kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden sei. Goodfellow bleibt vorbehalten, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen.
2. Unterläßt der Käufer eine Mitwirkungshandlung, die zur Erbringung der vertraglichen Leistung durch Goodfellow erforderlich ist, so kann Goodfellow die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10% des Kaufpreises verlangen. Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

Liefermenge

Eine Abweichung von der Liefermenge von weniger als 10% gilt als vertragsgemäße Erfüllung. Dies gilt sowohl für den Fall der Zuweniglieferung als auch für den Fall der Zuviellieferung.

Preise

Die in allen Goodfellow Katalogen und Broschüren angegebenen Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Die in der Goodfellow Auftragsbestätigung vereinbarten Preise sind Festpreise. Transport und Versicherung werden eventuell auf Kosten des Verkäufers erfolgen.

Bei Lieferzeiten von mehr als 4 Monaten behält sich Goodfellow das Recht vor, Preiserhöhungen und Preissenkungen der Rohmaterialien an den Käufer weiterzugeben.

Zahlung

1. Zahlung hat binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen. Bei Zahlungsverzug ist der offenstehende Betrag mit einem Zinssatz in Höhe von 2% pro Monat zu verzinsen, sofern Käufer nicht nachweist, daß der Zinsschaden von Goodfellow niedriger ist.
2. Bei Lieferung gegen Teilzahlung ist Goodfellow bei Verzug der Zahlung einer Rate berechtigt eine Weiter-belieferung einzustellen.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller weiteren aus der Geschäftsverbindung entstandenen im Zeitpunkt der Lieferung noch offenstehenden Rechnungsbeträge nebst Kosten und Zinsen, bei Hingabe von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung, bleiben die gelieferten Waren Eigentum von Goodfellow.

Bei Weiterverarbeitung der gelieferten Ware ist Goodfellow als Herstellerin anzusehen.

Gewährleistung

Bei mangelhafter Lieferung kann Goodfellow nach eigener Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung anbieten. Führt Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht zur vertragsgemäßen Erfüllung, kann der Käufer Minderung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

Haftung

Goodfellow haftet nur für grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

Benutzungs- und Verarbeitungshinweise

Der Käufer verpflichtet sich, alle Anweisungen von Goodfellow hinsichtlich Lagerung, Benutzung und Verarbeitung der gelieferten Waren genau zu beachten. Goodfellow haftet nicht für Schäden, die auf einer dieser Anweisungen verletzenden Behandlung der gelieferten Ware beruhen.

Selbstbelieferungsvorbehalt, Höhere Gewalt

1. Goodfellow kann bei nicht rechtzeitiger Belieferung durch die Vorlieferanten vom Vertrag zurücktreten, wenn kein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen werden konnte.
2. Gleiches gilt, wenn eine Ausfuhrgenehmigung für die Rohmaterialien oder für die vertraglich geschuldeten Waren erforderlich ist und nicht erteilt wird.
3. Ziffer 1. findet ebenfalls Anwendung, wenn die Beschaffung der Rohmaterialien oder die Herstellung oder Versendung der verkauften Ware aus Gründen Höherer Gewalt unmöglich ist.

Rücktrittsrecht von Goodfellow

Im Falle der Beantragung, Eröffnung oder Ablehnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens über das Vermögen des Käufers steht Goodfellow das Recht zu, vom Kaufvertrag zurückzutreten, wenn der Käufer die vertraglich geschuldete Leistung noch nicht erbracht hat und zur Vorleistung oder Sicherheitsleistung nicht bereit oder nicht in der Lage ist.

Gerichtsstand

Für den Fall, daß der Käufer keinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Gerichtsstand der Sitz von Goodfellow.

Anwendbares Recht

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Silicium

Si

1824 in Stockholm von J.J. Berzelius entdeckt.

Nach Kohlenstoff ist Silicium das häufigste Element auf der Erde (277,000 ppm). Es tritt im allgemeinen als Silikat auf. Silikate sind in vielen Fels-, Lehm- und Erdarten enthalten. Silicium wird durch Reduktion von Kieselerde (Sand SiO_2) mit Kohlenstoff gewonnen. Anwendungen, die Silicium von großer Reinheit erfordern (z.B. Halbleitergeräte), wird das Element im Zonenschmelzverfahren noch weiter gereinigt. Die dabei erreichte Reinheit ist höher als $1:10^9$.

Silicium kommt in zwei allotropen Formen vor: Braunes Silicium ist ein Pulver, während kristallines (metallisches) Silicium grau ist. Letzteres wird häufiger benutzt. In großer Menge auftretendes Silicium reagiert nicht mit Sauerstoff, Wasser oder Säuren (außer Flußsäure), ist jedoch in heißen, alkalischen Substanzen löslich.

Silicium wird in vielen industriellen Bereichen verwendet. Aufgrund seiner Halbleitereigenschaften wird extrem hochreines Silicium, z.B. in der Halbleiterindustrie eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Legierungszusatz bei der Herstellung bestimmter Legierungen verwendet, wie z.B. Ferrosilicium, einer Legierung von Eisen und Silicium, über die Silicium Stahl und Gußeisen zugesetzt wird. Silicium wird außerdem bei der Glasherstellung verwendet.

Atomische Eigenschaften

angegebene Valenzen	4
Atomgewicht	28,0855 amu
Atomradius - Goldschmidt	0,117 nm
Elektronenstruktur	Ne $3s^2 3p^2$
Kristallstruktur	Diamant
Ordnungszahl	14
Photoelektrische Austrittsarbeit	4,2 eV
Thermischer Neutronenabsorptionsquerschnitt	0,16 Barns

Physikalische Eigenschaften

Dichte bei 20C	2,34 g cm^{-3}
Schmelzpunkt	1410 C
Siedepunkt	2355 C

Elektrische Eigenschaften

Elektrischer Widerstand bei 20C	$23 \times 10^{10} \mu\text{Ohmcm}$
Therm. EMK gegenüber Pt (kalt 0C warm 100C)	-41,56 mV

Thermische Eigenschaften

Latente Schmelzwärme	1650 J g^{-1}
Latente Verdampfungswärme	13700 J g^{-1}
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei 0-100C	$4,7-7,6 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Spezifische Wärme bei 25C	703 J $\text{K}^{-1} \text{kg}^{-1}$
Wärmeleitfähigkeit bei 0-100C	80-150 W $\text{m}^{-1} \text{K}^{-1}$

Natürliche Isotopenverteilung	Massenzahl	%
	28	92,23
	29	4,67
	30	3,10
Ionisationspotential	Nr.	eV
	1	8,15
	2	16,3
	3	33,5
	4	45,1
	5	167
	6	205

Mechanische Eigenschaften

Materialzustand	polykristallin
E-modul im Zugversuch	113 GPa
Härte - Mohs	7,0
Kompressionsmodul	100 GPa
Poissonsche Konstante	0,42



Platte

SI003053

Dicke **0,38 mm**
 Zustand **einkristallin**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(100)**

Größe

Bestell-Nr.
567-098-273

Menge		
Größe	1 Stück	2 Stück
10 x 100 mm	€ 231,00	€ 360,00
		€ 686,00

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.
 Optische Qualität.

SI003050

Dicke **0,38 mm**
 Zustand **einkristallin**

Reinheit **99,999 %**

Scheiben

Bestell-Nr.
720-272-663

Menge		
Durchmesser	1 Scheiben	2 Scheiben
13 mm	€ 256,00	€ 325,00

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.

SI003051

Dicke **0,38 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(100)**

Scheiben

Bestell-Nr.
162-862-279

Menge		
Durchmesser	1 Scheiben	2 Scheiben
15,9 mm	€ 268,00	€ 343,00

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.

SI003052

Dicke **0,38 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(111)**

Scheiben

Bestell-Nr.
462-684-332

Menge		
Durchmesser	1 Scheiben	2 Scheiben
15,9 mm	€ 268,00	€ 343,00

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.

SI003077

Dicke **0,5 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(100)**

Größe

Bestell-Nr.
911-417-923

Menge		
Größe	1 Stück	2 Stück
10 x 10 mm	€ 146,00	€ 180,00

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.
 Optische Qualität.

Silicium

Si



Platte

SI003075

Dicke **0,5 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **P-typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(110)**

Scheiben

Bestell-Nr.
 904-048-279

Durchmesser	Menge			
	1 Scheiben	2 Scheiben	3 Scheiben	4 Scheiben
50,8 mm	€ PAA	€ PAA	€ PAA	€ PAA

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003074

Dicke **0,5 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(111)**

Scheiben

Bestell-Nr.
 263-809-642

Durchmesser	Menge
	1 Scheiben
76,2 mm	€ PAA

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003076

Dicke **0,5 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **P-typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(110)**

Scheiben

Bestell-Nr.
 311-767-723

Durchmesser	Menge			
	1 Scheiben	2 Scheiben	3 Scheiben	4 Scheiben
101,6 mm	€ PAA	€ PAA	€ PAA	€ PAA

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003078

Dicke **0,6 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(100)**

Größe

Bestell-Nr.
 718-175-430

Größe	Menge	
	1 Stück	2 Stück
10 x 10 mm	€ 146,00	€ 180,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003080

Dicke **0,65 mm**
 Zustand **einkristallin**

Reinheit **99,999 %**
 Elektrischer Typ **P-typ**

Scheiben

Bestell-Nr.
 561-356-173

Durchmesser	Menge		
	1 Scheiben	2 Scheiben	3 Scheiben
79 mm	€ PAA	€ PAA	€ PAA

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003103

Dicke **1,0 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Zustand **Poliert auf 1 Seite**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(111)**

Größe

Bestell-Nr.
 160-324-286

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
10 x 50 mm	€ 338,00	€ 502,00	€ 1051,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003120

Dicke **1,0 mm**
 Zustand **polykristallin**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 203-112-549

Größe	Menge	
	1 Stück	2 Stück
25 x 25 mm	€ 318,00	€ 448,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003101

Dicke **1,0 mm**
 Zustand **einkristallin**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(111)**

Größe

Bestell-Nr.
 848-400-045

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
14 x 14 mm	€ 243,00	€ 303,00	€ 434,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

Metal – Silicium

Silicium

Si



Platte

SI003100

Dicke **1,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Orientiert..... **(100)**

Größe		Menge		
Bestell-Nr.	Größe	1 Stück	2 Stück	5 Stück
756-832-127	14 x 14 mm	€ 243,00	€ 303,00	€ 434,00
417-624-931	25 x 25 mm	€ 336,00	€ 484,00	

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003105

Dicke **1,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Orientiert..... **(110)**
 Elektrischer Typ..... **P-typ**

Scheiben		Menge	
Bestell-Nr.	Durchmesser	1 Scheiben	2 Scheiben
029-343-898	50,8 mm	€ PAA	€ PAA

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003121

Dicke **1,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **polykristallin**

Größe		Menge
Bestell-Nr.	Größe	1 Stück
735-290-519	52 x 52 mm	€ 516,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003106

Dicke **1,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Orientiert..... **(110)**
 Elektrischer Typ..... **P-typ**

Scheiben		Menge				
Bestell-Nr.	Durchmesser	1 Scheiben	2 Scheiben	3 Scheiben	5 Scheiben	
027-727-164	101,6 mm	€ PAA	€ PAA	€ PAA	€ PAA	

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003130

Dicke **2,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **polykristallin**

Größe		Menge
Bestell-Nr.	Größe	1 Stück
059-177-219	35 x 55 mm	€ 544,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003140

Dicke **3,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Elektrischer Typ..... **P-typ**

Größe		Menge
Bestell-Nr.	Größe	1 Stück
856-219-232	40 x 40 mm	€ 470,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003142

Dicke **3,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Elektrischer Typ..... **P-typ**

Größe		Menge
Bestell-Nr.	Größe	1 Stück
273-211-621	100 x 100 mm	PAA

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

SI003150

Dicke **5,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Elektrischer Typ..... **P-typ**

Größe		Menge
Bestell-Nr.	Größe	1 Stück
300-988-087	50 x 50 mm	PAA

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.
 Optische Qualität.

Metal – Silicium

Silicium

Si



Platte

SI003165

Dicke **6,5 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(100)**

Scheiben

Bestell-Nr.
 346-266-850

Durchmesser	Menge	
	1 Scheiben	2 Scheiben
152,4 mm	€ PAA	€ PAA

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.



Sputtertarget

SI009300

Dicke **3,0 mm**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 867-289-555
 354-263-693
 282-952-641

Durchmesser	Menge
	1 Scheiben
25 mm	PAA
50,8 mm	PAA
75 mm	PAA

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.

Diese Targets sind normalerweise erhältlich ab Lager für einen sofortigen Versand. Andere Abmessungen auf Wunsch.

SI009400

Dicke **4,0 mm**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 006-872-478
 632-679-587
 273-286-427

Durchmesser	Menge
	1 Scheiben
20,0 mm	PAA
50,0 mm	PAA
76,2 mm	PAA

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.

Diese Targets sind normalerweise erhältlich ab Lager für einen sofortigen Versand. Andere Abmessungen auf Wunsch.

SI009500

Dicke **5,0 mm**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 609-167-544

Durchmesser	Menge
	1 Scheiben
76,2 mm	PAA

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.

Diese Targets sind normalerweise erhältlich ab Lager für einen sofortigen Versand. Andere Abmessungen auf Wunsch.

SI009600

Dicke **6,0 mm**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 061-167-568
 369-079-042
 134-883-636
 860-453-289

Durchmesser	Menge
	1 Scheiben
31 mm	PAA
50,8 mm	PAA
75 mm	PAA
101,6 mm	PAA

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.

Diese Targets sind normalerweise erhältlich ab Lager für einen sofortigen Versand. Andere Abmessungen auf Wunsch.

SI009210

Dicke **6,4 mm**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 018-697-451

Durchmesser	Menge
	1 Scheiben
101,6 mm	PAA

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.
 N-Typ.

SI009211

Dicke **6,4 mm**
 Elektrischer Typ **P-typ**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 337-187-215

Durchmesser	Menge
	1 Scheiben
101,6 mm	PAA

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.
 P-Typ

SI009800

Dicke **8,0 mm**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 695-336-575

Durchmesser	Menge
	1 Scheiben
90 mm	PAA

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 1, Cu < 1.

Diese Targets sind normalerweise erhältlich ab Lager für einen sofortigen Versand. Andere Abmessungen auf Wunsch.

Metall – Silicium

Silicium

Si



Stab

SI007905 Durchmesser **2,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **kristallin**

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge		
		1 Stück	2 Stück	5 Stück
163-633-912	10 mm	€ 256,00	€ 312,00	€ 554,00
664-652-762	25 mm	€ 346,00	€ 540,00	
054-828-527	50 mm	€ 535,00	€ 920,00	
646-869-980	100 mm	€ 915,00		

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007908 Durchmesser **3,15 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **Einkristall - unbestimmte Orientierung**

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge	
		1 Stück	2 Stück
435-556-644	25 mm	€ 362,00	€ 557,00
915-150-345	50 mm	€ 552,00	

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007915 Durchmesser **5 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Orientiert..... **(100)**

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge	
		1 Stück	2 Stück
284-486-911	50 mm	€ 314,00	€ 495,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007916 Durchmesser **5 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Orientiert..... **(111)**

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge	
		1 Stück	2 Stück
409-457-543	50 mm	€ 314,00	€ 495,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007910 Durchmesser **5,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **kristallin**

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge	
		1 Stück	2 Stück
140-769-304	50 mm	€ 298,00	€ 463,00
229-293-076	100 mm	€ 440,00	€ 748,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007918 Durchmesser **6 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Orientiert..... **(111)**
 Elektrischer Typ..... **N-Typ**

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge	
		1 Stück	2 Stück
643-421-881	50 mm	€ 314,00	€ 495,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007919 Durchmesser **6 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **einkristallin** Elektrischer Typ..... **P-typ**
 Dotierung **Bor**

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge	
		1 Stück	2 Stück
894-049-932	80 mm	€ 409,00	€ 685,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007920 Durchmesser **10,0 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **Einkristall - unbestimmte Orientierung**

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge	
		1 Stück	2 Stück
379-935-950	100 mm	€ 400,00	€ 665,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007926 Durchmesser **12,7 mm** Reinheit..... **99,999 %**
 Zustand..... **Einkristall - unbestimmte Orientierung**

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge	
		1 Stück	2 Stück
847-086-818	100 mm	€ 414,00	€ 691,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

Metall – Silicium

Silicium

Si



Stab

SI007929

Durchmesser **20 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(100)**

Größe

Bestell-Nr.
 988-122-552

Länge	Menge	
	1 Stück	2 Stück
80 mm	€ 410,00	€ 728,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007930

Durchmesser **20 mm**
 Zustand **einkristallin**
 Elektrischer Typ **P-typ**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(100)**

Größe

Bestell-Nr.
 704-385-186
 109-073-772

Länge	Menge	
	1 Stück	2 Stück
40 mm	€ 273,00	€ 455,00
80 mm	€ 410,00	

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007931

Durchmesser **20 mm**
 Zustand **einkristallin**

Reinheit **99,999 %**
 Orientiert **(111)**

Größe

Bestell-Nr.
 337-627-758
 901-858-342

Länge	Menge	
	1 Stück	2 Stück
50 mm	€ 307,00	€ 523,00
100 mm	€ 478,00	

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007940

Durchmesser **25 mm**
 Zustand **kristallin**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 048-149-510

Länge	Menge	
	1 Stück	2 Stück
100 mm	€ 496,00	€ 855,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.

SI007941

Durchmesser **25 mm**
 Zustand **einkristallin**

Reinheit **99,999 %**

Größe

Bestell-Nr.
 449-561-877

Länge	Menge
	1 Stück
150 mm	€ 668,00

Typische Analyse: Al <1, Ba <2, Bi <2, Ca <1, Cd <1, Cu <1.



Pulver

SI006015

Max. Teilchengröße **45 Mikron**

Reinheit **99,5 %**



Bestell-Nr.
 797-755-779
 077-504-031
 388-195-717

Gewicht	Menge
	1 Containe
50 g	€ 205,00
100 g	€ 256,00
200 g	€ 336,00

Typische Analyse: Al 500, Cr 100, Fe 1000, Mg 100, Mn 200, Ni 400, Ti 100.

Versandbeschränkung. Müssen wir zusätzliche Transportkosten berechnen, die vom Lieferort abhängig sind. Für weitere Informationen sehen Sie bitte den entsprechenden Artikel auf unserer Website oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

SI006031

Max. Teilchengröße **45 Mikron**

Reinheit **99,95 %**



Bestell-Nr.
 694-484-501
 921-169-979
 811-570-918

Gewicht	Menge
	1 Containe
50 g	€ 239,00
100 g	€ 300,00
200 g	€ 483,00

Typische Analyse: As 200, B 100, Ge 20.

Versandbeschränkung. Müssen wir zusätzliche Transportkosten berechnen, die vom Lieferort abhängig sind. Für weitere Informationen sehen Sie bitte den entsprechenden Artikel auf unserer Website oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

SI006030

Max. Teilchengröße **45 Mikron**

hochrein **99,998 %**



Bestell-Nr.
 934-941-774
 867-722-027
 465-256-205
 649-536-146

Gewicht	Menge
	1 Containe
10 g	€ 248,00
20 g	€ 313,00
50 g	€ 442,00
100 g	€ 617,00

Typische Analyse: Al <5, Ca 1, Cu <5, Fe 5.

Versandbeschränkung. Müssen wir zusätzliche Transportkosten berechnen, die vom Lieferort abhängig sind. Für weitere Informationen sehen Sie bitte den entsprechenden Artikel auf unserer Website oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Metall – Silicium

Silicium

Si



Pulver

SI006010

Max. Teilchengröße..... 150 Mikron

Reinheit..... 97,5 %



Bestell-Nr.
 389-072-216
 634-031-529
 253-947-221
 743-403-459
 925-433-178

Menge	Gewicht	1 Containe
	100 g	€ 123,00
	200 g	€ 138,00
	500 g	€ 192,00
	1000 g	€ 295,00
	2000 g	€ 501,00

Typische Analyse: Al 3000 - 6000, Ca < 5000, Fe < 5000.

Versandbeschränkung. Müssen wir zusätzliche Transportkosten berechnen, die vom Lieferort abhängig sind. Für weitere Informationen sehen Sie bitte den entsprechenden Artikel auf unserer Website oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.



Granulat

SI006103

Max. Granulatgröße..... 5 mm

Reinheit..... 99,99 %

Zustand..... polykristallin

Bestell-Nr.
 299-401-056
 489-648-104
 317-340-420
 095-438-878

Menge	Gewicht	1 Containe
	50 g	€ 234,00
	100 g	€ 294,00
	200 g	€ 381,00
	500 g	€ 706,00

Typische Analyse: As 10, B 50, Ge 5.
 Gebrochener Barren.

SI006105

Max. Granulatgröße..... 6,6 mm

Reinheit..... 99,99 %

Zustand..... polykristallin

Elektrischer Typ..... N-Typ

Menge
Bestell-Nr.
 691-398-064

Menge	1 Containe
10 pcs	€ 143,00

Typische Analyse: As 10, B 50, Ge 5.
 Optische Qualität.

SI006102

Max. Granulatgröße..... 25 mm

Reinheit..... 99,95 %

Zustand..... polykristallin

Bestell-Nr.
 598-966-368
 074-357-178
 939-538-524
 088-404-047

Menge	Gewicht	1 Containe
	50 g	€ 177,00
	100 g	€ 213,00
	200 g	€ 267,00
	500 g	€ 356,00

Typische Analyse: As 200, B 100, Ge 20.
 Gebrochener Barren.

SI006101

Max. Granulatgröße..... 25 mm

Reinheit..... 99,99 %

Zustand..... polykristallin

Bestell-Nr.
 540-499-015
 453-674-098
 635-017-241
 580-080-455

Menge	Gewicht	1 Containe
	50 g	€ 204,00
	100 g	€ 252,00
	200 g	€ 322,00
	500 g	€ 516,00

Typische Analyse: As 10, B 50, Ge 5.
 Gebrochener Barren.

SI006100

Max. Granulatgröße..... 25 mm

Reinheit..... 99,9995 %

Zustand..... polykristallin

Bestell-Nr.
 157-034-773
 629-342-061
 667-750-567

Menge	Gewicht	1 Containe
	50 g	€ 246,00
	100 g	€ 311,00
	200 g	€ 434,00

Typische Analyse: Al < 1, Ba < 2, Be < 1, Bi < 2, Ca < 1, Cd < 2.
 Gebrochener Barren.

Metall – Silicium

Silicium

Si



Kugel

SI006805

Durchmesser **0,48 mm**
 Sphärizität **0,625µm**
 Zustand **Grad 25**

Toleranzen **± 2,5µm**
 Grad **Präzisionskugel**

Menge

Bestell-Nr.
 293-210-304
 130-123-884
 419-061-671

Menge

Kugeln	1 Containe
10 pcs	€ 214,00
20 pcs	€ 272,00
50 pcs	€ 445,00

Typische Analyse: Not applicable

SI006820

Durchmesser **2,0 mm**
 Sphärizität **0,625µm**
 Zustand **Grad 25**

Toleranzen **± 2,5µm**
 Grad **Präzisionskugel**

Menge

Bestell-Nr.
 527-815-200
 689-828-341
 546-820-500

Menge

Kugeln	1 Containe
10 pcs	€ 214,00
20 pcs	€ 272,00
50 pcs	€ 445,00

Typische Analyse: Not applicable



Einkristall

SI002081

Orientierung **(100)**
 Durchmesser **9,5 mm**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Dicke **1,0 mm**
 Reinheit **99,999 %**

Bestell-Nr.
 996-689-859

Menge		
Größe mm	1 Stück	2 Stück
9,5 mm	€ PAA	€ PAA

Typische Analyse:

SI002010

Orientierung **(100)**
 Durchmesser **76,2 mm**
 Dotierung **Phosphor**

Dicke **0,38 mm**
 Reinheit **99,999 %**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Bestell-Nr.
 802-129-572

Menge		
	1 Stück	2 Stück
	€ 264,00	€ 384,00

Typische Analyse:
 Cz-gezüchtet; auf einer Seite mit einer chemisch geätzten Unterseite poliert mit einem Widerstand von 1 bis 50 Ohm-cm.

SI002012

Orientierung **(100)**
 Durchmesser **76,2 mm**
 Dotierung **Bor**

Dicke **0,38 mm**
 Reinheit **99,999 %**
 Elektrischer Typ **P-Typ**

Bestell-Nr.
 273-916-422

Menge		
	1 Stück	2 Stück
	€ 271,00	€ 398,00

Typische Analyse:
 Cz-gezüchtet; auf einer Seite mit einer chemisch geätzten Unterseite poliert mit Widerstand von 1 bis 30 Ohm-cm.

SI002090

Orientierung **(100)**
 Durchmesser **76,2 mm**
 Dotierung **Phosphor**

Dicke **2,0 mm**
 Reinheit **99,999 %**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Bestell-Nr.
 667-003-916

Menge		
Größe mm	1 Stück	2 Stück
76,2 mm	€ 327,00	€ 511,00

Typische Analyse:
 Wie geschnitten ; Widerstandsfähigkeit > 0,1 ohm/cm.

SI002015

Orientierung **(100)**
 Durchmesser **150 mm**
 Dotierung **Phosphor**

Dicke **0,65 mm**
 Reinheit **99,999 %**
 Elektrischer Typ **N-Typ**

Bestell-Nr.
 239-556-222

Menge		
	1 Stück	2 Stück
	€ 434,00	€ 709,00

Typische Analyse:
 Cz-gezüchtet; auf einer Seite mit einer chemisch geätzten Unterseite poliert mit einem Widerstand von 1 bis 50 Ohm-cm.

Metall – Silicium

Silicium

Si



Einkristall

SI002014

Orientierung (111)
 Durchmesser 50,8 mm
 Dotierung Phosphor

Dicke 0,4 mm
 Reinheit 99,999 %
 Elektrischer Typ N-Typ

Menge

Bestell-Nr.
180-098-066

1 Stück
€ 292,00

Typische Analyse:
 Cz-gezüchtet; auf einer Seite mit einer chemisch geätzten Unterseite poliert mit einem Widerstand von 1 bis 50 Ohm-cm.

SI002080

Orientierung (111)
 Durchmesser 57 mm
 Dotierung Bor

Dicke 1,0 mm
 Reinheit 99,999 %
 Elektrischer Typ P-typ

Menge

Bestell-Nr.
298-097-617

Größe mm	1 Stück	2 Stück
57 mm	€ 292,00	€ 440,00

Typische Analyse:

SI002011

Orientierung (111)
 Durchmesser 76,2 mm
 Dotierung Phosphor

Dicke 0,38 mm
 Reinheit 99,999 %
 Elektrischer Typ N-Typ

Menge

Bestell-Nr.
266-191-383

1 Stück € 292,00
 2 Stück € 440,00

Typische Analyse:
 Cz-gezüchtet; auf einer Seite mit einer chemisch geätzten Unterseite poliert mit einem Widerstand von 1 bis 50 Ohm-cm.

SI002013

Orientierung (111)
 Durchmesser 76,2 mm
 Dotierung Bor

Dicke 0,38 mm
 Reinheit 99,999 %
 Elektrischer Typ P-typ

Menge

Bestell-Nr.
993-934-294

1 Stück € 292,00
 2 Stück € 440,00

Typische Analyse:
 Cz-gezüchtet; auf einer Seite mit einer chemisch geätzten Unterseite poliert mit Widerstand von 1 bis 30 Ohm-cm.

SI002050

Orientierung (111)
 Durchmesser 76,2 mm
 Dotierung Phosphor

Dicke 0,50 mm
 Reinheit 99,999 %
 Elektrischer Typ N-Typ

Menge

Bestell-Nr.
066-937-567

1 Stück € 243,00
 2 Stück € 342,00

Typische Analyse:

SI002076

Orientierung (111)
 Durchmesser 76,2 mm
 Dotierung Phosphor

Dicke 0,75 mm
 Reinheit 99,999 %
 Elektrischer Typ N-Typ

Menge

Bestell-Nr.
688-328-056

1 Stück € 256,00
 2 Stück € 368,00

Typische Analyse:
 Cz gezüchtet Einkristall Scheiben, beidseitig geläppt. Widerstand > 20 Ohm-cm

SI002098

Orientierung (111)
 Durchmesser 90 mm
 Dotierung Phosphor

Dicke 10 mm
 Reinheit 99,999 %
 Elektrischer Typ N-Typ

Menge

Bestell-Nr.
538-486-825

1 Stück
€ PAA

Typische Analyse:
 Float-zoned single crystal slices, as-cut surfaces, resistivity > 20 Ohm-cm.

Metall – Silicium

REGISTER

E

Einkristall, Silicium 26

G

Granulat, Silicium 25

K

Kugel, Silicium 26

P

Platte, Silicium 19

Pulver, Silicium 24

S

Silicium (Si) 19

Sputtertarget, Silicium 22

Stab

.. Silicium 23